



# BoeroBianco Plus

TDS

КОД 398/....

Экстраматовая водоосновная краска для внутренних помещений.

Этот наполнитель обладает хорошей способностью к скрытию дефектов, отличной воздухопроницаемостью и легкостью нанесения. Благодаря особому размеру частиц и высокой степени непрозрачности, она сглаживает основу, маскируя любые небольшие дефекты поверхности и обеспечивая отличные результаты как для профессионального, так и любительского применения.

Особенно хорошо подходит для впитывающих и неровных поверхностей (например, гипсокартона), потолков и зон с высокой влажностью, включая ванные комнаты и кухни.

## ТИПИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЙ ВИД	матовая	
СОСТАВ	синтетические связующие вещества в эмульсии	
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1,66 ± 0,05 г/см <sup>3</sup> при 20°C	
ВЯЗКОСТЬ	19 000 ± 2 000 сР	G6V10 при 20°C
СУХОЙ ОСТАТОК	67,0 ± 1,0% p/p	
ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ	высокая	UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2
УСТОЙЧИВОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ЩЕЛОЧЕЙ	устойчиво к действию щелочей	UNI 10795
СКОПЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ	среднее	UNI 10792

Справочные стандарты указаны в “Кеу – технические спецификации”

**ЦВЕТА**





# BoeroBianco Plus

TDS

КОД 398/....

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПИЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

<b>ВЫСЫХАНИЕ</b> (при 20°C и 65% отн. влаж.)	для повторного нанесения слоя: 6 ч
<b>ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ</b>	10-11 м <sup>2</sup> /л на слой в зависимости от впитывания основы
<b>РАЗВЕДЕНИЕ</b> (V/V)	Кисть: 30% 1-ый и 2-ой слой питьевой водой Валик: 20-30% 1-ый и 2-ой слой питьевой водой
<b>ИНСТРУМЕНТЫ</b>	кисть, валик

## СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

**ОСНОВА:** строительная штукатурка, гипсокартон, цементное волокно, стены с покрытием пленкой (специально подготовленные).

**ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ:** поверхность основы должна быть чистой, сухой и прочной, без влажных пятен, следов грязи, жира и т. д. Старая отшелушивающаяся и осыпающаяся краска должна быть удалена щеткой или посредством шлифования. Дефекты, трещины и отшелушивающиеся части должны быть удалены и заполнены с помощью BOEROSTUCCO.

	НОВАЯ ОСНОВА		ОСНОВА С ОСТАТКАМИ СТАРОЙ ВОДООСНОВНОЙ КРАСКИ		ОСНОВА С ОСТАТКАМИ СТАРОЙ ВОДООСНОВНОЙ КРАСКИ	
<b>ГРУНТОВКА</b>	IDROACRIL или Fondo 2000	1 СЛОЙ	IDROACRIL или Fondo 2000	1 СЛОЙ	-	
<b>ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ</b>	Boerobianco plus	2 СЛОЙ	Boerobianco plus	2 СЛОЙ	Boerobianco plus	2 СЛОЙ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (для контрактов и составления смет)

<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	экстремативная воздухопроницаемая водоосновная краска для внутренних помещений с синтетическими сополимерами в эмульсии, идеально подходит для областей с образованием конденсата.
<b>СУХОЙ ОСТАТОК</b>	67,0 ± 1,0% p/p
<b>УДЕЛЬНЫЙ ВЕС</b>	1,66 ± 0,05 г/см <sup>3</sup> при 20°C



# BoeroBianco Plus

TDS

КОД 398/....

## **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Храните краску в прохладном месте. Не допускайте замерзания.

*Предоставленная выше техническая информация получена на основе лабораторных испытаний и практического опыта. Несмотря на это, поскольку изделие часто применяется не под нашим контролем, мы не можем гарантировать качество конечного результата. Данная информация подлежит пересмотру компанией.*

*Просим внимательно прочитать раздел “ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ”.*

Ред. 1 - июнь 2014

***“В соответствии с Европейской Директивой № 2004/42/ЕС, значения летучих органических компонентов, приведенные на упаковке, относятся к указанным растворителям и разбавителям и к пигментированным средствам, основанным на формулах, указанных Boero Bartolomeo SpA.”***