



Fondo P378

TDS

КОД 378/....

Акриловая пигментированная грунтовка, идеально подходит для выполнения отделки акриловыми, акрилово-силоксановыми красками с высоким содержанием сухого остатка и эластомерами, а также в качестве грунтовки для традиционных покрытий.

Для наружного применения, она выравнивает поглощение всех цементных растворов для циклов теплоизоляции GB 831 перед применением средств с высоким содержанием сухого остатка, выбранных в качестве отделки.

ТИПИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЙ ВИД	матовая
СОСТАВ	акриловый сополимер в эмульсии со связующим веществом
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1,35 ± 0,05 г/см ³ при 20°C
ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛЬДУ	5 000 ± 1 000 сР G6V10 при 20°C
СУХОЙ ОСТАТОК	55 ± 2% р/р

Справочные стандарты указаны в “Key – технические спецификации”

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПИЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

ВЫСЫХАНИЕ (при 20°C и 65% отн. влаж.)	не образует пыли: 3-4 часов
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ	4-6 м ² /кг на слой зависит от поглощения основы и применяемой системы нанесения
РАЗВЕДЕНИЕ (V/V)	готова для использования, разводится 5% питьевой воды
ИНСТРУМЕН	кисть, валик

ЦВЕТА

Белый,





Fondo P378

TDS

КОД 378/....

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

ОСНОВА: структуры из каменной кладки (штукатурка, кирпичная кладка, цемент, армированный бетон и т. д.), за исключением гипса на известковой основе или особенно слабых и пористых основ.

Не наносите краску на известковую основу или обезвоженный гипс.

Не наносите сверху штукатурку и покрытия на силикатной основе.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ: основа должна быть прочной и твердой, без налетов солей на поверхности и активных пятен влаги. Удалите старую краску мытьем под давлением. Не наносите краску на недавно нанесенный свежий слой основы или основу с высоким содержанием щелочей; подождите минимум четыре недели до полной карбонизации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (для контрактов и составления смет)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	акриловый сополимер на основе пигментированной грунтовки
СУХОЙ ОСТАТОК	55 ± 2% p/p
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1,35 ± 0,05 г/см ³ при 20°C

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Очистите инструменты водой.

Храните краску в прохладном месте. Не допускайте замерзания. Для того, чтобы избежать дефектов формирования пленки, не наносите краску под прямым воздействием солнечных лучей или при температуре ниже 5°C.

Предоставленная выше техническая информация получена на основе лабораторных испытаний и практического опыта. Несмотря на это, поскольку изделие часто применяется не под нашим контролем, мы не можем гарантировать качество конечного результата. Данная информация подлежит пересмотру компанией.



Fondo P378

TDS

КОД 378/....

Просим внимательно прочитать раздел “ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ”.

СQ Ред. 3 - апрель 2013

“В соответствии с Европейской Директивой № 2004/42/ЕС, значения летучих органических компонентов, приведенные на упаковке, относятся к указанным растворителям и разбавителям и к пигментированным средствам, основанным на формулах, указанных Boero Bartolomeo SpA.”